

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

1. 48. C. TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

DACH, MEMBRANY DACHOWE PARAMETRY

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.12.01

Parametr	Membrana 90	DACHOWA 115	DACHOWA 3 135	DACHOWA ENERGETYCZNA 155	DACHOWA Wzmocniona (Intäritä) 155
Masa (g/m ²)	90 +/- 10%	115 +/- 10%	135 +/- 10%	165 +/- 15%	155 +/- 10%
Liczba warstw	3	3	3	3	4
Wytrzymałość na zerwanie (N/5 cm) wzdłuż/w poprzek	190 +/- 50 110 +/- 50	230 +/- 35 135 +/- 35	250 +/- 35 170 +/- 35	330 +/- 60 190 +/- 100	360 +/- 50 280 +/- 100
Sd - równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza (m)	0,015 +/- 0,01/-0,005	0,015 +/- 0,01/-0,005	0,015 +/- 0,015/-0,01	0,02 +/- 0,015	0,01 +/- 0,025/-0,005
Wydłużenie przy zerwaniu (%) wzdłuż/w poprzek	40 +/- 25 70 +/- 25	60 +/- 20 80 +/- 20	50 +/- 10 75 +/- 15	60 +/- 40 80 +/- 40	15 +/- 5 15 +/- 5
Zakres temperatur stosowania (°C)	- 40 do 120	- 40 do 120	- 40 do 120	- 40 do 120	- 40 do 120
Odporność na przesiąkanie	Klasa W1	Klasa W1	Klasa W1	Klasa W1	Klasa W1
Stabilizacja przeciw UV	3 miesiące	3 miesiące	3 miesiące	3 miesiące	3 miesiące
Kolor (górze, dół, napisy)	szary, szary, czarne	czarny, szary, białe	granat, szary, białe	szare, szare, czarne	czarny, szary, białe
Standardowe wymiary na rolce (m)	1,5 x 50	1,5 x 50; 25	1,5 x 50; 25	1,5 x 50	1,5 x 50; 25
Klasa odporności ogniowej	E	E	E	E	E
Paroprzepuszczalność (g/m ² /24h; Lyssy 38 °C, 85% rh)	ok. 3000	ok. 3000	ok. 3000	ok. 3000	ok. 3000



Ceny na zapytanie

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIĄJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl