

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 117. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE BETOMAX, INSTRUKCJA ZGRZEWANIA C

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.10.01

Elaszoflex®
Instrukcja wulkanizowania: / vulcanisation instructions

Krok 6

Końcówki taśm pokryte są cienką, lepłą folią kauczukową, a wolne końce podwinęte. Należy upewnić się, czy folia przyciśnięta jest dokładnie do czoła końcówek i – jeśli tak, usunąć ochronną taśmę z folii.

Krok 7

Dwie drewniane kłamy należy docisnąć do siebie przy pomocy długich śrub, aż czołowe powierzchnie łączonych elementów dokładnie do siebie przylgną. Wcześniej przygotowane końcówki powinny zostać natychmiast sklejone.

Krok 8

Następnie wokół połączenia należy zawinąć pasmo surowego kauczuku o wymiarach 50x3 mm, po uprzednim usunięciu ochronnej taśmy. Drugie pasmo kauczuku, 80x3 mm, należy owinać dookoła powstałego już połączenia tak, aby całkowita grubość kauczukowej taśmy wyniosła przynajmniej 6mm.

Krok 9

Kolejnym krokiem jest umieszczenie połączonego fragmentu we wcześniej podgrzany urządzeniu wulkanizującym. Dokręcić śruby dociskowe, aluminiowych części uchwytów. Jeśli grubość taśmy kauczukowej wokół złącza jest odpowiednia to aluminiowe części uchwytów nie powinny się dokładnie zamknąć.

Po 5–10 min, jeszcze raz docisnąć śruby. Zależnie od warunków pogodowych*) i temperatury na zewnątrz, kauczuk jest w pełni zwulkanizowany po 20–35 min i można wtedy otworzyć obudowę.

*) Przy silnym wietrze i niskich temperaturach, całe urządzenie powinno być przykryte folią lub izolowane innymi materiałami.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów