

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3.122. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE
GRUNTY BITUMICZNE DO ŻELIWA I BETONU KARTA
EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.10.01

IZOHAN
IZOBUD SBS-Br

asfaltowy roztwór gruntujący modyfikowany SBS-em

służy do gruntowania powierzchni mineralnych przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej (bezpoinowej i papowej) oraz zabezpieczania elementów betonowych oraz metalowych przed korozją



- Właściwości**
- posiada doskonałe właściwości penetracji w głąb izolowanych powierzchni
 - posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkich podłoży mineralnych
 - zwiększa przyczepność podłożu
 - tworzy izolację odporną na działanie czynników atmosferycznych
 - zabezpiecza betony przed wilgocią i korozją
 - jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia) dający się nakładać pędzlem lub szczotką dekarorską

- Zastosowanie**
- gruntowanie powierzchni mineralnych oraz starych powłok z pap asfaltowych przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej
 - wykonywanie powłok antykorozyjnych także na elementy metalowe
 - konserwacja skorodowanych powierzchni betonowych (przeciwdziała dalszemu procesowi korozji)

Sposób stosowania

Przed wykonaniem gruntowania preparatem IZOHAN IZOBUD SBS-Br należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, suche, oczyszczone z wszelkich luźnych, zmniejszających przywieranie substancji. Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na gruntowane powierzchnie szczotką dekarorską lub pędzlem. Produkt należy nanosić możliwie jak najcieńszą warstwą. Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. W czasie chłódów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach wynosi 360 dni od daty produkcji.

Uwagi

Nie należy stosować wyrobów wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i zwierząt żywnościowej oraz do materiałów smolewych. Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +20°C i 65% wilgotności względnej powietrza. Wyrob zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przy pracy należy nosić okulary i rękawice ochronne. Wyrob należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrob należy chronić przed dostępem dzieci. Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac izolacyjnych myć czystymi rozpuszczalnikami bezstworowymi.

IZOHAN IZOBUD SBS-Br jest asfaltowo-żywicznym roztworem gruntującym modyfikowanym SBS-em.

Dane techniczne

Skład: mieszanka asfaltów, rozpuszczalników i dodatków uszlachetniających

Czas schnięcia: nie dłuższy niż 12 h

Temperatura zapłonu wg Martensa-Penskiego: od 31°C do 40°C

Lepkość umowna w temp. 23 +/- 0,5°C (mierzona kubiem wypływowym nr 4): od 30 do 150 s

Zgodność z normą: PN-B-24620:1998/Az1:2004

Posiada Atest higieniczny PZH

Zużycie: ok. 0,3 kg/m²

Dostępne opakowania: 10 kg, 20 kg



SBS-Br

Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowlanych specjalnych wymaganiach, których nie obejmują niniejsze instrukcje, skontaktujmy naszym Klientem własną techniczną służbą doradczą. Z chęcią wydamy prócz nas nową kartę techniczną niniejszą instrukcją traci swoją ważność. Wydane 01/12

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów