

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

## 3.123. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBY BITUMICZNE DO ŻELIWA I BETONU KARTA EDYCJA | 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.10.01

### IZOHAN IZOBUD SBS-Gr

modyfikowana SBS-em powłoka asfaltowo-żywiczna

służy do wykonywania przeciwwilgociowych izolacji podziemnych i przyziemnych części budowli w budownictwie ogólnym i komunikacyjnym



#### Właściwości

- posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkich podłoży mineralnych
- tworzy izolację odporną na działanie czynników atmosferycznych
- jest wodochronny
- jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), dający się nakładać szczotką dekarską

#### Zastosowanie

- wykonywania przeciwwilgociowych izolacji podziemnych i przyziemnych części budowli w budownictwie ogólnym i komunikacyjnym

#### Sposób stosowania

Przed nałożeniem masy IZOHAN IZOBUD SBS-Gr należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, suche, dozwolone z tłuszczu, nasieków i innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże betonowe należy uprzednio zagruntować roztworem gruntującym IZOHAN IZOBUD SBS-Gr lub IZOHAN penetrator Gz.

Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie szczotką dekarską. Produkt należy nanosić możliwie jak najcięższymi warstwami. Każdą następną warstwę można nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, ale nie wcześniej niż po 24 h – czyli po odparowaniu rozpuszczalnika. Naniesienie zbyt grubych warstw IZOHAN IZOBUDU SBS-Gr może skutkować ściekaniem masy po pionowych powierzchniach, a w czasie silnego nasłonecznienia na powłocę mogą tworzyć się pęcherze.

Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich (powyżej +5°C). W czasie chłódów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

#### Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach wynosi 360 dni od daty produkcji.

#### Uwagi

Nie należy stosować wyrobu wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i branży żywnościowej oraz do materiałów zmołowych. Wszystkie wymienione parametry odnoszą się do temperatury +20°C i 55% wilgotności względnej powietrza. Wyrob zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrob należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrob należy chronić przed dostępem dzieci. Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac izolacyjnych można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

IZOHAN IZOBUD SBS-Gr jest asfaltowo-żywiczną masą modyfikowaną SBS-em stosowaną na zimno do powłok wodoszczelnych podziemnych i przyziemnych części budowli.

#### Dane techniczne

**Skład:** mieszanina asfaltów, żywic, polimerów, rozpuszczalników organicznych, wypełniaczy i dodatków uszlachetniających

**Czas schnięcia:** około 24 h

**Temperatura zapłonu wg Marlensa-Penskiego:** od 31°C do 40°C

**Splyność masy z papy w temperaturze +60/-2°C, przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h:** nie spływa

**Temperatura stosowania:** od +5°C do +25°C

**Zgodność z normą:** PN-B-24620:1998/A1:2004

**Posiada Atest higieniczny PZH**

**Zużycie:** ok. 0,7 kg / m<sup>2</sup> na warstwę

**Dostępne opakowania:** 10 kg, 20 kg

SBS-Gr



Udzielamy gwarancji odnośnie jakości naszych materiałów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmują niniejsze instalacje, skontaktujmy się z naszymi specjalistami technicznymi. Z uwagi na wyjątkowość prac, nie należy wykonywać prac bez naszej technicznej opinii i nadzoru. Wyroby 01-12.

## INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE  
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE  
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE  
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ  
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO  
I HIGIENA PRACY



## Chemia

**Kropelek:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecefal:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów