

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3.123. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBY BITUMICZNE DO ŻELIWA I BETONU KARTA EDYCJA | 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.10.01

IZOHAN IZOBUD SBS-Gr

modyfikowana SBS-em powłoka asfaltowo-żywiczna

służy do wykonywania przeciwwilgociowych izolacji podziemnych i przyziemnych części budowli w budownictwie ogólnym i komunikacyjnym



Właściwości

- posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkich podłoży mineralnych
- tworzy izolację odporną na działanie czynników atmosferycznych
- jest wodoodporny
- jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), dający się nakładać szczotką dekarorską

Zastosowanie

- wykonywania przeciwwilgociowych izolacji podziemnych i przyziemnych części budowli w budownictwie ogólnym i komunikacyjnym

Sposób stosowania

Przed nałożeniem masy IZOHAN IZOBUD SBS-Gr należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Podłoże powinno być czyste, suche, oczyszczone z tłuszczu, nasadzeń i innych substancji zmniejszających przyczepność. Podłoże betonowe należy uprzednio zagruntować roztworem gruntującym IZOHAN IZOBUD SBS-Gr lub IZOHAN penetrator G7.

Dokładnie wymieszaną masę nakłada się na izolowane powierzchnie szczotką dekarorską. Produkt należy nanosić możliwie jak najcięższymi warstwami. Każdą następną warstwę można nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzedniej, ale nie wcześniej niż po 24 h – czyli po odparowaniu rozpuszczalnika. Naniesienie zbyt grubych warstw IZOHAN IZOBUDU SBS-Gr może skutkować ściekaniem masy po pionowych powierzchniach, a w czasie silnego nasłonecznienia na powłoce mogą tworzyć się pęchary.

Zaleca się wykonywanie prac w temperaturach dodatnich (powyżej +5°C). W czasie chłodoów, dla łatwiejszego wykonywania prac, wskazane jest przed użyciem wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby. Nie należy prowadzić prac podczas opadów atmosferycznych i silnego nasłonecznienia.

Przechowywanie

Termin przechowywania w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach wynosi 360 dni od daty produkcji.

Uwagi

Nie należy stosować wyrobów wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi i brzozy czynnikiem oraz do materiałów smaltowych. Wszelkie wymienione parametry odnośnie się do temperatury +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza. Wyrob zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Przy pracy należy nosić odzież, okulary i rękawice ochronne. Wyrob należy stosować w miejscach przewiewnych, z dala od ognia. Wyrob należy chronić przed dostępem dzieci. Narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac izolacyjnych można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

IZOHAN IZOBUD SBS-Gr jest asfaltowo-żywiczną masą modyfikowaną SBS-em stosowaną na zimno do powłok wodoodpornych podziemnych i przyziemnych części budowli.

Dane techniczne

Skład: mieszanina asfaltów, żywic, polimerów, rozpuszczalników organicznych, wypełniaczy i dodatków uszlachetniających

Czas schnięcia:

około 24 h

Temperatura zapłonu wg Marlensa-Penskiego:

od 31°C do 40°C

Splynieć masy z papy w temperaturze +60-2°C, przy kącie nachylenia 45° w czasie 5 h: nie spływa

Temperatura stosowania:

od -5°C do +25°C

Zgodność z normą:

PN-B-24620:1988/A21:2004

Posiada Atest higieniczny PZH

Zużycie: ok. 0,7 kg /m² na warstwę

Dostępne opakowania:

10 kg, 20 kg

SBS-Gr



Uwaga: Wykazane dane techniczne dotyczą materiałów w normalnych warunkach operacji i dostawy. Dla budowli o specjalnych wymaganiach, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, stosujemy rozprawy i karty techniczne, których nie ma w niniejszym katalogu. Wyrob 31, 12.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów