

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 135. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

MASA TERMOPLASTYCZNA DO ZNAKOWANIA DRÓG KARTA B

EDYCJA I 2012. STAN NA DZIEŃ 2012.11.01

Przeznaczenie produktu

Stosowana do wykonywania trwałego, grubowarstwowego oznakowania poziomego na nawierzchniach betonowych i bitumicznych (SMA, mieszanki mineralno-asfaltowe), poddanych ciężkiemu i intensywnemu obciążeniu.

Oznakowanie poziome (linie krawędziowe, linie segregacyjne, symbole, strzałki, przejścia dla pieszych itp.) na autostradach, innych drogach miejskich i zamiejscowych oraz placach i parkingach wykonywane jest, jako gładkie strukturalne (wszystkie stosowane wzory i metody aplikacji), lub profilowane (funkcja akustyczna). Oznakowanie wykonane masą w standardzie oznakowania strukturalnego spełnia wymogi widoczności w nocy w warunkach wilgotnej nawierzchni (Typ II).

Atesty: Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2009-03-1850, Krajowy Certyfikat Zgodności Nr KCZ IBDiM-19-3/2010, wyrób oznakowany znakiem budowlanym „B”

Parametry techniczne

Barwa: biała (możliwe także inne)

Gęstość: ok. 1,97 g/cm³

Temp. mięknięcia: 86°C

Penetracja stemplem w temp. 20°C: 211 s

Zawartość spoiwa: 18,8% (m/m)

Zawartość pigmentów i wypełniaczy: 81,2% (m/m)

Wskaźnik szorstkości na podłożu gładkim (SRT): 46

Udarność w temp. 10°C, 10 sztuk: 10

Współczynnik luminancji β: 0,77 (dla barwy białej)

Współrzędne chromatyczności: x=0,319 y=0,337

Przejezdność w temp. 20°C: po 3÷5 min

Przydatność do stosowania: 12 miesięcy od daty produkcji na etykiecie.

Przechowywanie: tylko w zamkniętych opakowaniach fabrycznych, z dala od źródeł ognia lub ciepła, w wentylowanym magazynie (temp. od +5°C do +25°C), chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Pakowanie: worki foliowe 20 kg lub opakowania typu big bag 500 kg.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY

Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl