

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

3.15.C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

ASFALTOWA MASA NAPRAWCZA DO KOLEIN PŁYTKICH NA GORĄCO

EDYCJA I 2011. STAN NA DZIEŃ 2010.09.01.

Nazwa materiału: BIGUMA DS 10

Baza surowcowa: Asphalt + wypełniacze mineralne + elastomery uplastyczniające.

Przeznaczenie: Wyrównywanie kolein, śladów po frezowaniu, zapadłisk i ubytków w nawierzchniach drogowych do głębokości 10 mm. Również rehabilitacja nawierzchni po usunięciu oznakowania poziomego i generalnie wyrównywanie starych, zniszczonych i wysuszonych warstw asfaltowych.

Zalety: Łatwość nanoszenia i wyrównywania, bardzo dobra przyczepność do podłoża mineralnych i bitumicznych, stabilność w warstwach do 10 mm, współpraca ze wszystkimi materiałami budowlanymi na bazie bitumu, duża odporność na starzenie się zarówno produktu jak i wykonanego połączenia, odporność na działanie wody, soli, słabych kwasów, łatwy recykling produktu na bazie asfaltu.

Aplikacja:

*roztopianie

Po wyjęciu zalewy z opakowania (puszka metalowa lub worek) należy ją włożyć do kotła i rozgrzać do temperatury aplikacji 190-240°C. Najlepszy jest kocioł płaszczowy z mieszadłem mechanicznym i termometrem, pozwalający unikać miejscowego przegrzania i przywierania skoksowanego materiału do ścian kotła. Należy bardzo uważać, by nie przegrzać masy powyżej temperatury maksymalnej – spowoduje to uszkodzenie polimerów, zawartych w masie i w konsekwencji doprowadzi do utraty jej właściwości. Stąpić jedynie taką ilość masy, która przewidywana jest na zapotrzebowanie całodzienne, ponieważ właściwości produktu mogą się zmienić w wyniku wielokrotnego stopienia.

*przygotowanie podłoża

Podłoże przed wypełnieniem zalewą musi być suche i czyste. Należy usunąć z nich pozostałości oleju i tłuszczu oraz luźne kawałki. Szczeliny należy przedmuchać strumieniem sprężonego powietrza, można użyć powietrza gorącego w celu dodatkowego wysuszenia i podgrzania obrabianej powierzchni. Przed zalaniem powierzchni mineralnej (np. betonowej) zalewą drogową zalecane jest naniesienie gruntownika COLZUMIX-S (zużycie 3% w stosunku do zalewy). Gruntownik ma za zadanie związanie pozostałości pyłowych i utworzenia przyczepnej powłoki, która wzmocni przyczepność masy do podłoża. Przed wypełnieniem fugi naniesiony gruntownik musi wyschnąć tzn. powierzchnia zagruntowana powinna być dotykowo sucha. Tak przygotowane podłoże gwarantuje wysoką siłę przyczepności i trwałą naprawę.

*wypełnienie ubytku

Asfaltową masę naprawczą BIGUMA DS 10 można aplikować z konewki (ew. innego naczynia) lub bezpośrednio z kotła lub zalewarki. Masa nie nadaje się do pompowania. Podczas aplikacji masa musi mieć odpowiednią temperaturę. W niższej temperaturze płynność masy spada, co wyraźnie utrudnia pracę, a masa może nie wypełnić powierzchni roboczej do końca, co wpływa na jakość wykonanej naprawy. Dla osiągnięcia odpowiedniej przyczepności naprawianej nawierzchni, należy zaraz po zaaplikowaniu posypać ją grysem o uziarnieniu 1-3 lub 2-5 i docisnąć lekkim walcem ręcznym. Naprawiana powierzchnia może następnie być pokryta innym materiałem, np. do oznakowania poziomego.

*warunki pogodowe

Zalanie może odbywać się przy temperaturze podłoża nie niższej niż 5°C. Przy zagrożeniu opadami deszczu lub przy wystąpieniu opadów należy przerwać prace.



Ceny:

Asfaltowa masa naprawcza do kolein płytkich na gorąco **BIGUMA DS 10** puszka (hobok) 20 kg **12,00 /kg – 240,00 /szt.**
Asfaltowa masa naprawcza do kolein płytkich na gorąco **BIGUMA DS 10** worek (granulat) 20 kg **12,00 /kg – 240,00 /szt.**

W ofercie również: Taśmy dylatacyjne, taśmy mostkowe, masy zalewowe na zimno dwu-składnikowe poliuretanowe, masy zalewowe na zimno, grunty asfaltowe, asphalt na zimno, kleje tiksotropowe do spoin drogowych, pełny asortyment żeliwa drogowe, pełny asortyment galanterii betonowej, materiały do oznakowania poziomego.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuski 227, 40-600 Katowice
magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice

Adres do korespondencji i faktowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów