

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAL”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 152. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

IZOLACJA Z PIANKI PE CLIMAFLEX KARTA A

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.01.01

CLIMAFLEX®



Climaflex® & Climaflex® xt

Climaflex to izolacja z pianki PE produkowana metodą ekstruzji i stosowana w szeroko pojętej technice sanitarnej i grzewczej. Climaflex® gwarantuje Państwu skuteczne i trwałe właściwości izolacyjne oraz łatwy i szybki montaż. Skrócenie czasu montażu oraz obniżkę kosztów zapewnia w szczególności climaflex® xt w wykonaniu samoprzylepnym. Szczególną cechą izolacji typu climaflex® xt jest ich wyjątkowo wysoki współczynnik odporności na dyfuzję pary wodnej oraz wysoka odporność termiczna. Szeroka paleta dostępnych średnic i grubości otulin climaflex® rzutuje na bardzo rozległy obszar ich zastosowania.

DANE TECHNICZNE

Klasa palności (DIN 4102)	BL s1, d0 zgodnie z EN 13501-1
Współczynnik przewodności cieplnej (DIN 52613)	0,036W/mK, w temp. średniej 10°C 0,040W/mK, w temp. średniej 40°C 0,053W/mK, w temp. średniej 90°C zgodnie z EN ISO 8497
Ciężar objętościowy	~30kg/m³
Zakres dopuszczalnych temperatur	0°C – do + 100°C zgodnie z EN 14707 Dla Climaflex® xt maksymalna temperatura dla kleju w obrębie łuków (kolan) wynosi +85°C
Zalecana temp. montażu izolacji (także wersja climaflex xt)	powyżej 5°C
Kod oznaczenia wyrobu	PEF-EN14313_ST(+)-100-ST(-)-0-WS005-CL10-F10-pH5,6



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW


TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE

TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE

MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Kropelek:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 114SIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:

kontakt bezpośredni: +48 505 657 795

magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
magazyn.instalacje.katowice@orangeseven.pl

magazyn dla dostaw 210I: ul. Zakłiki z Mydlnik 16, 30-198 Kraków
magazyn.instalacje.krakow@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040

magazyn dla dostaw 110C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
magazyn.chemia.katowice@orangeseven.pl