

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 274. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE PIANKA OGNIOPHONNA PYROPLEX

EDYCJA I 2013. STAN NA DZIEŃ 2013.05.01

Opis wyrobu

Pianka PYROPLEX™ w postaci handlowej – jest mieszaniną substancji płynnej poliuretanowej z ogniochronnymi i spieniającymi związkami chemicznymi, dostarczana w pojemnikach ciśnieniowych o pojemności 750 ml. Pianka PYROPLEX™ w stanie płynnym gdy znajduje się w hermetycznym pojemniku lub w trakcie aplikacji jest białą lepkością substancją.

Pojemniki posiadają końcówkę przystosowaną do napełnienia na jej gwintowaną część aplikatora z elastycznym wężem aplikacyjnym, lub końcówkę przystosowaną do montażu pistoletu dosięgającego, który może być dostarczony (oddzielnie zamówienie). Pianka PYROPLEX™ przeznaczona jest do wypełniania pustych przestrzeni typu szczelina, dyktacja, innego typu w przegrodach o odporności ogniowej do EI 120.

W trakcie aplikacji pianka powiększa swoją objętość 40 krotnie i tworzy się dzięki absorpcji wilgoci z powietrza lub wilgotnych ścianek. Z jednego opakowania można uzyskać ok. 0,03 m³ (30 dm³) utwardzonej pianki. Czas niezestępnym na osiągnięcie pełnego utwardzenia pianki – pełnej odporności ogniowej wynosi 12 dni.

Dokumenty


Aprybat Techniczna ITB AT-15-7742/2006
Certyfikat Zgodności ITB-1734/W
Atest Higieniczny PZH HK/8/0832/09/2006



Zastosowanie

Pianka PYROPLEX™ jest przeznaczona do wykonywania zabezpieczeń ogniowych uszczelnień:

- szczelin, dyktacji w przegrodach budowlanych, stanowiących oddzielenia przegrodowe,
- przestrzeni pomiędzy oszkieblaniami okien i drzwi przegrodowych – przy czym pianka nie zastępuje mechanicznego mocowania okien i drzwi,
- idealnie nadaje się do wypełniania dużych, nieregularnych i trudnych do wypełnienia szczelin, zwiększając swoją objętość, wypełni je całkowicie.



Widek Pianki PYROPLEX™ po aplikacji

Pianki poliuretanowe nie są odporne na promieniowanie UV, należy je chronić przed jego działaniem przez osłonięcie odpowiednim materiałem, np. zaprawą murową lub gipsową dopuszczalnymi do stosowania w budownictwie. Grubość warstwy chroniącej do 15 mm na stronę.

Stosowanie pianki powinno być zgodne z dokumentacją techniczną opracowaną dla określonego zastosowania, uwzględniając wymagania polityki norm i przepisów budowlanych oraz właściwości techniczne pianki.

Wtedy pianki może nastąpić po jej ogrzaniu do temperatury około 15 °C i dokładnym wymieszaniu które powinno trwać nie mniej niż 5 minut. Po zdjęciu kaptka ochronnego i założeniu aplikatora z wężem lub pistoletu pojemnik z pianką jest gotowy do użycia. Prace z użyciem Pianki PYROPLEX™ wykonuje się w temperaturze od +5 °C do +30 °C. Dla zapewnienia prawidłowego utwardzenia należy zapewnić wilgoć z otoczenia. Suche powierzchnie, przed aplikacją, skropić wodą. Piankę należy trzymać w pozycji odwrotnej, do góry dnem.

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145W: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1145K: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 1115D: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów