

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 279. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBA ANTYKOROZYJNA DO STALI OCYNKOWANEJ CARBOGUARD E19

Rodzaj produktu: Grunt epoksydowo-poliamidowy pigmentowany fosforanem cynku.

Ogólne właściwości: CarboGuard E19 ma doskonałą odporność na działanie roztworów soli, wody. Wykazuje bardzo dobrą odporność na działanie alkaliów, słabych kwasów i rozpuszczalników. Ma doskonałą odporność korozyjną. Utwardzona warstwa jest wytrzymała mechanicznie i odporna na ścieranie.

Zalecany zakres stosowania: CarboGuard E19 jest używany, po 40% rozcieńczeniu, jako warstwa wiążąca (tie-coat) pomiędzy warstwą Carbozinc 11 a następnymi warstwami oraz do gruntowania stali ocynkowanej ognioowo po jej schropowaceniu. Jest też używany jako odporny korozyjnie grunt na podłożu stalowe poddane uprzednio obróbce strumieniowo-ściernej, a także jako międzywarstwa na powłokę metalową wytworzoną w wyniku natrysku cieplnego. Szeroko stosowany w przemyśle petrochemicznym, w strefie nadmorskiej oraz w przemyśle stoczniowym.

Nie zalecany do: stosowania w warunkach narażeń na działanie silnych kwasów oraz do zabezpieczania powierzchni, na których kredowanie jest niepożądane.

Wskazówki dotyczące odporności chemicznej:

Środowisko	Chłapanie, rozlanie	Opary
Kwasów	Dobra	Bardzo dobra
Zasad	Dobra	Doskonała
Rozpuszczalników	Bardzo dobra	Doskonała
Roztworów soli	Doskonała	Doskonała
Wody	Doskonała	Doskonała

Odporność na działanie podwyższonej temperatury:

Oddziaływanie ciągłe:	120°C
Oddziaływanie okresowe:	150°C

Elastyczność: Dobra.

Odporność na ścieranie: Bardzo dobra.

Rodzaje podłoża: Stal, stal pometalizowana natryskowo, stal ocynkowana ognioowo świeża i wysezonowana, stal pokryta gruntem krzemianowym (Carbozinc 11), aluminium, beton.

Pokrycie nawierzchniowe: Może być pokryty nawierzchniowo farbami epoksydowymi, poliuretanowymi lub innymi zgodnie z zaleceniami Carboline.



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl
Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SID: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl
Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów