

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 281. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE

FARBA ANTYKOROZYJNA DO KONSTRUKCJI PODZIEMNYCH CARBOMASTIC 14

Rodzaj produktu: Farba epoksydowo-bitumiczna, grubopowłokowa. Części A i B mieszane bezpośrednio przed nanoszeniem.

Ogólne właściwości: Przeznaczona do ochrony stali i betonu w ciężkich warunkach np. przy pracy w zanurzeniu. Może być наносzona jednorazowo w warstwach o grubości do 300 mikrometrów. Po utwardzeniu otrzymuje się twardą, gładką powłokę. Prosty (1:1) stosunek mieszania składników. Oba składniki charakteryzują się niską lepkością, co ułatwia mieszanie.

Zalecany zakres stosowania: Na wewnętrzne ściany zbiorników, rurociągów, kanałów, zbiorników ściekowych oraz jako wysocze odporna powłoka na stal i beton w warunkach takich jak chłapanie, rozlanie i opary. Szeroko stosowana w przypadku konstrukcji na pełnym mozu, instalacji okrętowych i konstrukcji pływających. Używana także jako powłoka na wewnętrzne ściany zbiorników barek i tankowców do przewozu ropy naftowej, produktów naftowych i balastu w postaci wody morskiej. Zalecana dla powierzchni stalowych i betonowych w oczyszczalniach ścieków, papierniach, zakładach chemicznych itp. Zapewnia doskonałą ochronę konstrukcjom eksploatowanym pod ziemią. Nadaje się do malowania dolnych elementów wagonów kolejowych, w tym ram i osłoi.

Nie zalecana do: Pracy w zanurzeniu w rozpuszczalnikach aromatycznych lub ketonowych oraz w przypadku silnych kwasów utleniających.

Wskazówki dotyczące odporności chemicznej:

Środowisko	Zanurzenia	Chłapanie, rozlanie	Opary
Kwasy	Barczo dobra	Doskonała	Doskonała
Zasady	Barczo dobra	Doskonała	Doskonała
Rozpuszczalniki	Wystarczająca	Dobra	Barczo dobra
Roztwory soli	Doskonała	Doskonała	Doskonała
Woda	Doskonała	Doskonała	Doskonała

Odporność na działanie podwyższonej temperatury:

Oddziaływanie ciągłe:	93 °C
Oddziaływanie okresowe:	150 °C

W przypadku użytkowania w zanurzeniowej odporność zależy od środowiska, jednak temperatura nie powinna być wyższa niż 54 °C.

Elastyczność: Wystarczająca

Odporność na czynniki atmosferyczne: Dobra (kreduje)

Odporność na ścieranie: Barczo dobra

Podłoża: Nanosić na odpowiednio przygotowaną stal, beton lub inne podłoża, zgodnie z zaleceniami Carboline.

Wymagana powłoka nawierzchniowa: Zwykle żadna. Może być pokryta dodatkowo warstwą farby przeciwpiorostowej, jeśli to konieczne. W przypadku większości warstw nawierzchniowych może wystąpić zjawisko tzw. kwawienia spowodowane obecnością smoly węglowej.



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefal:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIIK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów