

### Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

### 3. 286. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBA ANTYKOROZYJNA NISKOTEMPERATUROWA CARBOMASTIC 242

**Rodzaj produktu:** Dwuskładnikowa, grubopowłokowa farba epoksydowo-uretanowa pigmentowana płatkowym aluminium.

**Ogólne właściwości:** Jest to farba utwardzająca się w niskiej temperaturze, samogrunująca, grubopowłokowa o doskonałej przyczepności do stali (również żarzewiałej) i większości starych powłok malarskich. Wykazuje następujące cechy:

- Utwardza się nawet w temperaturze  $-18^{\circ}\text{C}$ .
- Wymalowanie już po upływie 24 godzin w temperaturze  $-7^{\circ}\text{C}$  staje się suche do operowania i nanoszenia następnych warstw.
- Może być наносzona na stal oczyszczoną narzędziami ręcznymi lub mechanicznymi.
- Kompatybilna z większością starych lecz nadal dobrze przyczepnych powłok.
- Powłoka ma dobrą odporność na działanie warunków atmosferycznych i jest elastyczna.

**Zalecany zakres stosowania:** CARBOMASTIC 242 jest zalecana przede wszystkim tam, gdzie zwykłe farby nie mogą być użyte z powodu niskiej temperatury a konieczna jest malowanie żarzewiałej stali lub renowacja starych, zniszczonych powłok malarskich. Może być stosowana także tam, gdzie oczyszczana ręcznie stal jest malowana po raz pierwszy. Doskonala do konstrukcji stalowych, rurociągów, urządzeń przemysłowych, mostów drogowych i innych konstrukcji wystawionych na działanie czynników zewnętrznych.

**Nie zalecana do:** Nanoszenia przy temperaturze powyżej  $27^{\circ}\text{C}$ , użytkowania zanurzeniowego w jakimkolwiek środowisku z wyjątkiem wody lub do nanoszenia na żarzewiałą stal w silnie agresywnym środowisku.

**Wskazówki dotyczące odporności chemicznej:**

Środowisko	Zanurzenie	Chłapanie i rozlanie	Opary
Kwasy	Nie zalecane	Wystarczająca	Bardzo dobra
Zasady	Nie zalecane	Dobra	Doskonala
Rozpuszczalniki	Nie zalecane	Dobra	Doskonala
Roztwory soli	Wystarczająca	Doskonala	Doskonala
Woda	Doskonala	Doskonala	Doskonala

**Odporność na działanie podwyższonej temperatury (użytkowanie niezazurzeniowe):**

Oddziaływanie ciągłe:	$82^{\circ}\text{C}$
Oddziaływanie okresowe:	$93^{\circ}\text{C}$

**Podłoże:** Stalowe odpowiednio przygotowane (w tym żarzewiałe oczyszczone do stopnia S12/S13), wysezonowane stalowe ocynkowane ogniwowo lub inne zgodnie z zaleceniami Carboline.

**Kompatybilność z istniejącymi powłokami:** Może być наносzona na większość istniejących powłok, jeśli przylegają one dobrze do podłoża i są odpowiednio przygotowane, włącznie z gruntami cynkowymi organicznymi i nieorganicznymi. W razie nanoszenia na nieorganiczne grunty cynkowe zaleca się wstępne nanoszenie bardzo cienkiej warstwy. W przypadku nanoszenia na istniejącą powłokę zaleca się przeprowadzenie próby na małej powierzchni dla sprawdzenia kompatybilności. Pokrycie nawierzchniowe nie jest wymagane, ale może być zastosowane z wykorzystaniem farb epoksydowych, fenolowych, akrylowych, poliuretanowych i akrydowych.



### INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

#### USŁUGI



TRANSPORTOWE

#### TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



#### TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



#### MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



#### SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



#### BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



## Chemia

**Instalacje:**  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

**Chemia:**  
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040  
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice  
biuro@orangeseven.pl  
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
biuro@orangeseven.pl

**Kropelek:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

**Pecfał:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1145IK: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze  
sklad.pecfał.zabrze@orangeseven.pl

**Żeliwiarz:**  
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795  
magazyn dla dostaw 1115ID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice  
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów