

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 298. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBA ANTYKOROZYJNA TWARDA POWIERZCHNIA CARBOCRYLIC 1290

Rodzaj produktu: Farba epoksydowo – akrylowa, dwuskładnikowa

Ogólne właściwości: CarboCRYLIC 1290 jest farbą nawierzchniową tworzącą estetyczne, gładkie, błyszczące i twarde powłoki, które łatwo jest utrzymać w czystości.

Zalecany zakres stosowania: Zalecana tam, gdzie wymagana jest wysoka odporność na działanie korozji. Zalecana do stosowania w przemyśle chemicznym, instalacjach nadmorskich, elektrowniach i w innych gałęziach ciężkiego przemysłu.

Nie zalecana do: Do użytkowania zanurzeniowego

Wskazówki dotyczące odporności chemicznej

| <u>Środowisko</u> | <u>Chłapanie, rozlanie</u> | <u>Opary</u> |
|-------------------|----------------------------|--------------|
| Kwasów | Bardzo dobra | Doskonała |
| Zasad | Bardzo dobra | Doskonała |
| Rozpuszczalników | Doskonała | Doskonała |
| Roztworów soli | Doskonała | Doskonała |
| Wody | Doskonała | Doskonała |

Odporność na działanie podwyższonej temperatury

| | |
|-------------------------|-------|
| Oddziaływanie ciągłe: | 120°C |
| Oddziaływanie okresowe: | 150°C |

Rodzaje podłoża: odpowiednio zagruntowane metale i betonowe

Malowanie farbą nawierzchniową: nie wymaga malowania farbą nawierzchniową

Dane techniczne

Zawartość części stałych w wymieszanym materiale:

50 ± 2% obj.

Zawartość lotnych związków organicznych:

62 g / litr

Zalecana grubość powłoki na sucho przy jednokrotnym nanoszeniu: 50-150 µm;

Zaleca się by grubość pojedynczej warstwy na sucho nie przekraczała 150 µm.

Teoretyczna wydajność z jednego litra:

| | |
|---------------------|---------------------|
| 10,0 m ² | przy 50 µm na sucho |
| 6,7 m ² | przy 75 µm na sucho |

INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW



USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE
BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE
OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE
I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEN
BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Peccefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.peccefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów