

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 305. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE SYSTEM ANTYKOROZYJNY O WYSOKIEJ ELASTYCZNOŚCI THERMALINE 400

Rodzaj produktu: System epoksydowo-tlenolowy, składający się z gruntu i farby nawierzchniowej, utwardzany adduktem aminowym.

Właściwości ogólne: System powłokowy o doskonałych właściwościach ochronnych i świetlnej odporności na zmiany warunków w cyklu moko/sucho w podwyższonych temperaturach.

- Odporność temperaturowa do 204°C.
- Bardzo dobra elastyczność.
- Doskonała ogólna odporność chemiczna.
- Bardzo dobra odporność na ścieranie.
- Łatwe nanoszenie natryskiem.
- Może być nakładany na stal nierdzewną (kwasoodporną).
- Niska zawartość lotnych związków organicznych.

Zalecany zakres stosowania: Do ochrony podłoża stalowych pod izolacją cieplną.

Nie zalecany: Do ciągłego zanurzenia w wodzie o temperaturze powyżej 54°C oraz w przypadku oddziaływania silnych kwasów mineralnych i organicznych.

Wskazówki dotyczące odporności chemicznej:

| Środowisko | Zanurzenie |
|-----------------|-----------------|
| Kwasy | Dobra |
| Alkalia | Doskonała |
| Rozpuszczalniki | Dobra-Doskonała |
| Roztwory soli | Doskonała |
| Woda | Doskonała |

Odporność temperaturowa:

| | |
|-------------------------|-------|
| Oddziaływanie ciągłe: | 204°C |
| Oddziaływanie okresowe: | 232°C |

Rodzaje podłoża: Nanosić na odpowiednio przygotowaną stal lub inne podłoża, tak jak zalecono. Nie nanosić na podłoża o temperaturze powyżej 43°C (temperatura w chwili malowania).



INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ WYCENY INWESTYCYJNE U NASZYCH DORADCÓW

USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111I: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114I: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SIW: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecefał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 114SII: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 111SID: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zeliwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów