

Instalacje



SIECI GAZOWE



SIECI WODOCIĄGOWE



SIECI KANALIZACYJNE



SIECI CIEPŁOWNICZE



DROGOWNICTWO

SKŁADY „KROPELEK”

SKŁADY „PECEFAŁ”

SKŁADY „ŻELIWIARZ”

3. 309. C. CENNIK PODSTAWOWY MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE FARBA ANTYKOROZYJNA ODPORNA NA ŚRODOWISKO SOLI THERMALINE 4900

Rodzaj produktu: Farba silikonowo-akrylowa. Poprzednia nazwa Thermaline 1248.

Właściwości ogólne: Farba jednoskładnikowa odporna na działanie temperatur do 274°C. Wykazuje następujące właściwości:

- Dostępna w różnych kolorach.
- Może być stosowana w atmosferze nadmorskiej i przemysłowej.
- Odporna na szoki termiczne w zakresie od temperatury otoczenia do 200°C.
- Doskonała odporność na działanie czynników atmosferycznych.
- Dobra elastyczność i odporność na ścieranie.

Zalecany zakres stosowania: Do ochrony zewnętrznych stalowych powierzchni kominów, reaktorów, kotłów, wymienników ciepła i innych urządzeń pracujących w zakresie temperatur do 274°C. Użycie gruntu Carbo Zinc 11 zapobiega rdzewieniu w czasie przerw w pracy urządzeń i/lub gdy pokryte powierzchnie są wystawione na działanie wilgoci w niższych temperaturach.

Wskazówki dotyczące odporności chemicznej:

Środowisko	Chłapanie rozlanie	Opary
Kwasów	Wystarczająca	Doskonała
Zesad	Wystarczająca	Doskonała
Rozpuszczalników	Słaba	Bardzo dobra
Roztworów soli	Dobra	Doskonała
Wody	Doskonała	Doskonała

Odporność na działanie podwyższonej temperatury:

Oddziaływanie ciągłe dla większości kolorów:	232°C
kolor aluminiowy:	274°C

Odporność na działanie podwyższonej temperatury zależy od koloru farby. Powłoki z farby w podanych poniżej kolorach są stabilne podczas eksploatacji w podanych temperaturach. Przedłużona eksploatacja powyżej tych temperatur może powodować najpierw żółknięcie a później znaczną zmianę barwy powłok.

Biała	177°C
Szara	204°C
Aluminiowa	274°C

Rodzaje podłoża: Można nanosić na odpowiednio zagruntowane podłoża stalowe i żelwne.

Powłoki kompatybilne: Może być nanoszona na warstwy gruntów nieorganicznych cynkowych i inne zgodnie z zaleceniami Carboline. W przypadku nanoszenia na grunt nieorganiczny cynkowy może być konieczne naniesienie najpierw bardzo cienkiej warstewki a następnie warstwy o pełnej wymaganej grubości.



USŁUGI



TRANSPORTOWE

TAŚMY I FOLIE BUDOWLANE



TAŚMY I FOLIE OPAKOWANIOWE



MATERIAŁY IZOLUJĄCE I USZCZELNIAJĄCE



SYSTEMY DOCIEPŁEN BUDYNKÓW



BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY



Chemia

Instalacje:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 1111: ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 1141: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Chemia:
kontakt bezpośredni: +48 605 227 040
magazyn dla dostaw 111C: ul. Śląska 88, 40-742 Katowice
biuro@orangeseven.pl
magazyn dla dostaw 114C: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
biuro@orangeseven.pl

Kropelek:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 11451W: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.kropelek.zabrze@orangeseven.pl

Pecęfał:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 11451K: ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze
sklad.pecefal.zabrze@orangeseven.pl

Żeliwiarz:
kontakt bezpośredni: +48 505 657 795
magazyn dla dostaw 11151D: ul. Cegielnia Murcki 5, 40-749 Katowice
sklad.zelwiarz.katowice@orangeseven.pl

Adres do korespondencji i fakturowania: Orange Seven, ul. Opolskiego 1/21, 41-500 Chorzów